



VINC

- Recomendado para vinos con tiempo de envejecimiento en botella de hasta 3 años.



CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

TCA migrable - libre de TCA ⁽¹⁾

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Longitud (estándar): 38/44 mm (+/- 0,5) | NCA - 4,0 (ISO 9727-1; ISO 2859; ISO 16420)

Diámetro (estándar): 24 mm (+/- 0,3) | NCA - 1,5 (ISO 9727-1; ISO 2859; ISO 16420)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Granulometría: 0,5 - 2,0 mm | NCA - N.A. (Método Interno)

Densidad: 245 - 305 kg/m³ | NCA - 4,0 (ISO 9727-2; ISO 2859; ISO 16420)

Humedad: 4 - 8 % | NCA - 2,5 (ISO 9727-3; ISO 2859; ISO 16420)

Torsión: ≥22 daN.cm | NCA - N.A. (NP 2803-6; ISO 2859)

Fuerza de extracción ⁽²⁾: 20- 40 daN | NCA - N.A. (ISO 9727-5; ISO 2859)

Oxidantes: N.D. | NCA - N.A. (Método Interno)

OTR ⁽³⁾ - 0,0020 ml/día

LAVADOS DISPONIBLES Y PERSONALIZACIÓN



Natura

Marcado con años
de crecimiento disponible

100% de nuestros gránulos son sometidos al proceso *Vapex*^{*}.

⁽¹⁾ Inferior a 0,5 ng/L with NCA 0,65 entre 0,5-1,0 ng/L (ISO 20752)

⁽²⁾ Lotes > 10.000 tapones | ⁽³⁾ Tasa de transferencia de oxígeno

N.A. - No Aplicable | NCA - Nivel de Calidad Aceptable

Edición: Enero 2019